

Technisches Datenblatt

Gutex Thermowall-L

Gutex Thermowall-L ist die leichte verputzbare Dämmplatte mit hoher Dämmleistung – ideal für vollflächige mineralische oder Massivholz-Untergründe im ökologischen Thermowall WDVS.

Inhaltsstoffe

- Unbehandeltes Tannen- und Fichtenholz
- 4,0 % PUR-Harz (Polyurethan-Harz)
- 1,5 % Paraffin

Entsorgung

- Altholzkategorie: A2
- Abfallschlüsselnummern nach AVV: 030105, 170201

Anwendungsgebiete nach DIN 4108-10

- DI-zg, DEO-ds, WAB-dm, WAP-zh, WI-zg



Technische Daten

Nennrohdichte [kg/m³]	~ 110
Nennwert Wärmeleitfähigkeit λ_D [W/mK]	0,037
Bemessungswert Wärmeleitfähigkeit λ_B [W/mK]	0,039
Dampfdiffusion μ	3
Druckspannung/-festigkeit [kPa]	≥ 50
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 10
Kurzzeitige Wasseraufnahme [kg/m²]	≤ 1
Strömungswiderstand [kPa s/m²]	≥ 50
Spezifische Wärmekapazität [J/kgK]	2.100
Maximale Einsatztemperatur [°C]	110
Brandverhalten Euroklasse nach DIN EN 13501-1	E
Produktnorm	EN 13171:2012+A1:2015
Zulassungsnummer	Z-33.47-660, Z-33.43-942, ETA-10/0287, ETA-10/0288
Plattenkennzeichnung	WF-EN13171:2012+A1:2015-T5-WS1,0-DS(70,-)3-CS(10/Y)50-TR10-MU3-AFr100

Technisches Datenblatt

Gutex Thermowall-L

Kantenausbildung	Stumpf			
Dicke [mm]	100	120	140	160
Länge × Breite [mm × mm]	1200 × 400			
Deckmaß: Länge × Breite [mm × mm]	1200 × 400			
Deckmaß: Quadratmeter pro Platte [m²]	0,48			
m²/Stück	0,48			
Gewicht pro Platte [kg]	4,93	5,91	6,90	7,88
Gewicht pro m² [kg]	11	13,2	15,4	17,6
Stück pro Palette	20	16		12
Quadratmeter pro Palette [m²]	9,60	7,68		5,76
Gewicht pro Palette [kg]	115	120	140	120
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [m²K/W]	2,70	3,20	3,75	4,30
Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W]	2,55	3,05	3,55	4,10
sd-Wert [m]	0,30	0,36	0,42	0,48

Kantenausbildung	Stumpf			
Dicke [mm]	180	200	220	240
Länge × Breite [mm × mm]	1200 × 400			
Deckmaß: Länge × Breite [mm × mm]	1200 × 400			
Deckmaß: Quadratmeter pro Platte [m²]	0,48			
m²/Stück	0,48			
Gewicht pro Platte [kg]	8,87	9,85	10,84	11,82
Gewicht pro m² [kg]	19,8	22	24,2	26,4
Stück pro Palette	12	10		8
Quadratmeter pro Palette [m²]	5,76	4,80		3,84
Gewicht pro Palette [kg]	140		125	115
Nennwert Wärmedurchlasswiderstand R _D [m²K/W]	4,85	5,40	5,90	6,45
Wärmedurchlasswiderstand R [m²K/W]	4,60	5,10	5,60	6,15
sd-Wert [m]	0,54	60,00	0,66	0,72

Technisches Datenblatt

Gutex Thermowall-L

Anwendungsbereiche

- Putzträgerplatte für das Thermowall WDVS für Holz- und Massivbauweise ohne Hinterlüftung

Vorzüge

- Stoßsicher
- Verbesserung der Schalldämmung
- Zeitsparende und einfache Verlegung durch hohe Maßgenauigkeit
- Einschichtiges und homogenes Rohdichteprofil
- Optimale Wärmedämmung
- Hervorragende Wärmespeicherkapazität → sommerlicher Hitze- und winterlicher Kälteschutz
- Feuchteregulierend
- Diffusionsoffen
- Nachhaltiger Rohstoff Holz → recyclefähig
- Hergestellt in Deutschland (Schwarzwald)
- Baubiologisch unbedenklich (natureplus® zertifiziert)

Verarbeitungshinweise

- Detaillierte und ausführliche Verlegehinweise über Plattenmontage, Befestigungen und Putzauftrag finden sie in unseren Verarbeitungsbroschüren unter www.gutex.de
- Die Dicken 120 mm bis 200 mm sind bauaufsichtlich in unserer Thermowall WDVS Zulassung geregelt
- Gesetzliche Vorgaben zum Umgang mit Holzstaub sind zu beachten